

木部防腐処理基準

AAC-1・AZN・NZNの浸潤度および吸収量の基準（JAS）

薬剤	浸潤度の基準	吸収量の基準
AAC-1	辺材部分 80%以上、材面から深さ 10mm までの心材部分 80%以上	DDAC として 4.5 kg/m ³ 以上
AZN		アゾール・材コチノイド化合物として 0.15 kg/m ³ 以上
NZN-O		亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として 1.6 kg/m ³ 以上、
NZN-E		亜鉛を主剤としたものにあつては、亜鉛として 2.0 kg/m ³ 以上

注. 対象樹種は、スギ、ヒノキ、マツとする。

公園緑地施設標準図集

平成30年4月
(令和6年4月部分改定)

横浜市みどり環境局