

木部防腐処理基準

AAC-1・AZN・NZNの浸潤度および吸収量の基準（JAS）

薬剤	浸潤度の基準	吸収量の基準
AAC-1		DDAC として 4.5 kg/m^3 以上
AZN	辺材部分 80%以上、材面から深さ 10mm までの心材部分 80%以上	アゾール・オニコチノイド 化合物として 0.15 kg/m^3 以上
NZN-O		亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として 1.6 kg/m^3 以上、
NZN-E		亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として 2.0 kg/m^3 以上

注. 対象樹種は、スギ、ヒノキ、マツとする。

公園 緑地 施設 標準 図 集

平成30年4月
(令和7年7月部分改定)

横浜市みどり環境局